

AKRYL LEKKI SZPACHLOWY



Opakowanie	Art. Nr	Pak. sztuk
Kartusz 310 ml	0892 162 310	1/24

Baza	Emulsja akrylowa
Temperatura aplikacji	od +5°C do +30°C
Konsystencja	pasta
Możliwość malowania po czasie	15-20 min.
Czas utwardzania warstwy o grubości 2 mm	6-8 godzin
Gęstość	0.57 g/ml
Odporność temperaturowa po utwardzeniu	od -15°C do +75°C
Przechowywanie +5°C and 25°C	12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C

Zastosowanie:

Akryl szpachlowy może być stosowany do wypełniania, wyrównywania i napraw rys, pęknięć, szczelin i ubytków powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń oraz do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Może być stosowana również do wygładzania powierzchni ścian przed malowaniem, tapetowaniem i innymi pracami wykończeniowo-remontowymi. Znakomicie sprawdza się do maskowania łbów wkrętów przy montażu płyt gipsowo-kartonowych,

paneli ściennych czy sufitów podwieszonych.

Instrukcja:

Podłoże powinno być czyste, suche, odkurzone i odtłuszczone. Akryl nakładać na połączenia płyt, pęknięcia lub ubytki i wygładzać szpachelką. Masę nakładać delikatnie, nie wciskać. Czas obróbki: do 5 minut. Nadmiar masy można odciąć nożem lub szpachelką już po 10-20 minutach schnięcia.

Ultralekka masa szpachlowa przeznaczona do napraw rys, wypełniania i wyrównywania ubytków, szczelin i pęknięć ścian i sufitów oraz do spoinowania płyt w systemach suchej zabudowy.

Gotowa do użycia

Możliwość szybkiej aplikacji.

Bezskurczowe utwardzanie

Warstwa szpachłówki nie pęka podczas procesu utwardzania.

Masa do spoinowania typu 4A

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być spoinowane bez stosowania taśmy.

Możliwość malowania

Po utwardzeniu powierzchnia szpachłówki może być malowana farbami emulsyjnymi.

Możliwość szlifowania

Powierzchnię szpachłówki łatwo szlifować.

Uwaga

Należy pamiętać, że czas utwardzania wydłuża się wraz ze wzrostem grubości warstwy.

Artykuły dodatkowe:

Pistolet do kartuszy
Art. nr 0891 000 001

Podane dane bazują na naszej wiedzy i naszych doświadczeniach. Ze względu jednak na wielorakość zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy, które nie podlegają naszej kontroli, w szczególnych przypadkach nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy. Zawsze należy przeprowadzić własne próby. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów.